

PD Szórható tapéta (keverési útmutató)

Az anyagot felhasználás előtt legalább 1 órával lehetőleg langyos vízzel keverjük be! 10 kg anyaghoz 28-30 l víz szükséges, melyet egy kb.70 l-es dézsába töltünk.

Ha színezn szeretnénk, akkor a színezőt a vízhez adjuk, majd elkeverjük. Az adagolást, a szín pontos újra előállíthatóságának érdekében lehetőleg injekciós fecskendővel végezzük és jegyezzük fel.

Ezután engedjük a zsákból az anyagot a vízhez. Előbb kézzel, majd keverőszárral csomómentesre keverjük.

A masszához később is adhatunk színezőt, ilyenkor alaposabban kell elkeverni. Fehér felület készítése estén,(az anyag fehérsége az alapanyagtól függően változhat) igény szerint néhány liter fehér diszperziós festéket (pl. Héra stb.) keverhetünk az anyaghoz (a kiinduló víz mennyiségét ilyenkor valamennyivel csökkentjük).

Felhasználás előtt az anyagot újra megkeverjük és próbafújás után, ha szükséges, víz hozzá adásával beállítjuk a kellő sűrűséget.

A bekevert anyag hőmérséklettől függően (amíg el nem romlik vagy sikamlósságát el nem veszti) néhány napig felhasználható.

Tárolása száraz, naptól védett helyen legyen. Szárazon minőségét korlátlan ideig megőrzi. Nem fagyveszélyes.

Az anyag környezetbarát, nem mérgező!